111053
Silk Plissé

Petrópolis 06/10/2026

Artigo: 111053	**Composição:** Seda Pura 100%
Gramatura: 77 g/m linear ou 62 g/m² tolerância variação +- 5% ABNT NBR 10591	**Largura:** 1,25 m tecido com acabamento natural. Largura pode variar ± 5 cm
NCM Liso: 5007.20.10	**NCM Estamp:** 5007.20.10

- O tecido deve ser armazenado em local seco, abrigado e sem incidência de luz solar, lâmpadas incandescentes ou led de fator quente, pois podem causar desbotamento e alterar a cor.
- Os rolos devem ser empilhados em paralelo (deitados). Não armazene os rolos em pé. Empilhamento em fogueira é possível desde que não ultrapasse 80cm de altura.
- Não misture lotes de tecidos, guarde as etiquetas dos rolos e notas fiscais

- Revise o tecido antes do corte, pilote e teste a peça. Cheque encolhimentos para compensar ajustes nos moldes. Não aceitamos devoluções após o tecido cortado e confeccionado.
- Realize teste de solidez ao misturar cores. Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com cores escuras em uma mesma peça.
- As partes de uma peça devem ser cortadas em um mesmo rolo e conjuntos devem ser cortados de um mesmo lote para não ressaltar possíveis variações nas tonalidades das cores sólidas e/ou estampadas.

Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem a úmido
Cores claras	4	3 / 4	4
Cores escuras	3 / 4	3	3 / 4

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-C06/2006

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
12 horas	Aço Rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	**Encolhimento após lavagem a úmido urdume**	**Encolhimento após lavagem a úmido trama**
urdume - 0,4 %	- 5 %	- 6 %

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:
. Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade
. Recomenda-se trabalhar com facas novas e afiação constante e lixa fina (própria para tecidos finos)
. Pode-se utilizar papel na parte superior e inferior do enfesto
. Artigo apresenta irregularidade natural e leve amassamento devido ao efeito plissado

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp. 4,5 a 5,5 fech.	P. redonda levemente boleada Nº 65/9 e 70/10	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	---
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. redonda levemente boleada Nº 65/9 e 70/10	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	P. redonda levemente boleada Nº 70/10	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES

Obs:
. Artigo recomendado para confecção de peças amplas e que não sofram tração
. Por ser muito leve e delicado pode esgarçar na costura em regiões de tração
. Recomendada margem de costura mínima de 1cm
. Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual

Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.
Não deixe de molho
Não esfregue
Lave uma peça por vez
Não misture cores claras com escuras
Não use alvejante
Não use amaciante
Não torcer
Secar a sombra verticalmente
Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.
Substâncias que contém álcool podem causar danos à seda.