

# 122483

## Double Fusion Plissê



Petrópolis 19/02/2024

<b>Artigo:</b> 122483	<b>Gramatura:</b> 310 g/m linear ou 258 g/m <sup>2</sup>	<b>Largura:</b> 1,20 m
<b>Composição:</b> Viscose 38% Acetato 34% Poliamida 28%		<b>NCM Liso:</b> 5408.32.00
Não confeccione cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		<b>NCM Estamp:</b> 5408.34.00

### Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem
Cores claras	4	3 - 4	4
Cores escuras	3 - 4	3	3 - 4

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-C06/2006

### Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
24 horas	Aço rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a <b>úmido urdume</b>	Encolhimento após lavagem a <b>úmido trama</b>
urdume – 0,3%    trama – 1,7%	- 3 %	- 20 %

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

### Obs:

- . Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado
- . sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade na inversão dos moldes
- . utilize papel na parte superior e inferior do enfesto
- . pode haver oscilação nas medidas da largura de aproximadamente 2cm
- . artigo delicado, evite enfestos grandes e cuidado no manuseio

### Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 fech. 4,0 a 5,0 pesp.	P. redonda levemente boleada Nº 75/15 e 80/12	Nº 120 100% PES	---
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 75/15 e 80/12	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	-	-	-	

**Obs:**

- . utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.
- . costuras em interloque (ponto 516) apresentou rompimento nas costuras
- . não utilizar em peças que sofram tração excessiva nos sentidos de trama e urdume. Tecido indicado para peças amplas, que não sofram tração.
- . não é recomendado confeccionar peças que possuam recortes no sentido da trama. Somente costuras de acabamento, como barras.
- . costura no sentido do viés apresenta resistência superior
- . utilize entretela compatível em costuras como: bolso embutido, vista, gola e similares para evitar esgarçamento
- . tecido apresenta facilidade para desfiar, use chuleado nas bordas para costuras internas ou embutidas e margem de costura superior a 1cm

### Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem a seco

