

151074

Sena Twill



Petrópolis 31/03/2025

Artigo: 151074	Composição: Viscose 100%	
Gramatura: 125 g/m linear ou 89 g/m ² tolerância variação +- 5% ABNT NBR 10591	Largura: 1,30 m tolerância variação +- 2% ABNT NBR 10589	
NCM Liso: 5408.22.00	NCM Estamp: 5408.24.00	

- O tecido deve ser armazenado em local seco, abrigado e sem incidência de luz solar, lâmpadas incandescentes ou led de fator quente, pois podem causar desbotamento e alterar a cor.
- Os rolos devem ser empilhados em paralelo (deitados). Não armazene os rolos em pé. Empilhamento em fogueira é possível desde que não ultrapasse 80cm de altura.
- Não misture lotes de tecidos, guarde as etiquetas dos rolos e notas fiscais

- Revise o tecido antes do corte, pilote e teste a peça. Cheque encolhimentos para compensar ajustes nos moldes. Não aceitamos devoluções após o tecido cortado e confeccionado.
- Realize teste de solidez ao misturar cores. Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com cores escuras em uma mesma peça.
- As partes de uma peça devem ser cortadas em um mesmo rolo e conjuntos devem ser cortados de um mesmo lote para não ressaltar possíveis variações nas tonalidades das cores sólidas e/ou estampadas.

Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem a úmido
Cores claras	4	3 - 4	4
Cores escuras	3 - 4	3	3 - 4

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-C06/2006

Corte:

Tempo de descanso	Tipo de Faca	Sentido de corte
6 horas	Aço Rápido	Obrigatório
Alteração dimensional após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido urdume	Encolhimento após lavagem a úmido trama
-	- 7 %	- 5 %

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:

- . Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade e efeito da textura;
- . Utilize papel na parte superior e inferior do enfesto;
- . Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado.
- . Cuidado no manuseio. Artigo delicado, evite contato com superfícies ásperas e pontiagudas

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp. 4,0 a 5,0 fech.	Ponta Redonda Levemente Boleada Nº 65/9	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	-
Overloque	504	4,0 a 5,0	Ponta Redonda Levemente Boleada Nº 65/9	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	Ponta Redonda Levemente Boleada Nº 65/9	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES
Caseadeira	304	123 a 152	Ponta Redonda Levemente Boleada Nº 65/9	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	-

Obs:

- . Tecido recomendado para peças amplas e que não sofram tração;
- . Costuras abertas e rebatidas apresentam resultado superior;
- . Tecido apresenta facilidade para desfiar, use chuleado nas bordas para costuras internas ou embutidas e margem de costura superior a 1cm;
- . Utilize entretela compatível em costuras como: bolso embutido, vista, gola e similares;
- . Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo . Recomenda-se abrir as casas manualmente.
- . Utilize o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento;
- . Evite desmanchar as costuras, pode haver marcas de agulha;
- . Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.