152179
Crepe Spina Fio Tinto

Petrópolis 29/09/2025

Artigo: 152179	**Composição:** Viscose 66% Lã 22% Acetato 12%
Gramatura: 320 g/m linear ou 224 g/m² tolerância variação +- 5% ABNT NBR 10591	**Largura:** 1,40 m tolerância variação +- 2% ABNT NBR 10589
NCM Liso: 5516.32.00	**NCM Estamp:** 5516.34.00

- O tecido deve ser armazenado em local seco, abrigado e sem incidência de luz solar, lâmpadas incandescentes ou led de fator quente, pois podem causar desbotamento e alterar a cor.
- Os rolos devem ser empilhados em paralelo (deitados). Não armazene os rolos em pé. Empilhamento em fogueira é possível desde que não ultrapasse 80cm de altura.
- Não misture lotes de tecidos, guarde as etiquetas dos rolos e notas fiscais

- Revise o tecido antes do corte, pilote e teste a peça. Cheque encolhimentos para compensar ajustes nos moldes. Não aceitamos devoluções após o tecido cortado e confeccionado.
- Realize teste de solidez ao misturar cores. Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com cores escuras em uma mesma peça.
- As partes de uma peça devem ser cortadas em um mesmo rolo e conjuntos devem ser cortados de um mesmo lote para não ressaltar possíveis variações nas tonalidades das cores sólidas e/ou estampadas.

Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem a úmido
Cores claras	4	3 - 4	4
Cores escuras	3 - 4	3	3 - 4

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-C06/2006

Corte:

Tempo de descanso	Tipo de Faca	Sentido de corte
24 horas	Aço Rápido	Obrigatório
Alteração dimensional após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido **urdume**	Encolhimento após lavagem a úmido **trama**
- 0,7 %	- 7 %	- 7 %

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:
. Utilize papel na parte superior e inferior do enfesto;
. Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado.

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp. 4,0 a 5,0 fech.	Ponta Redonda Levemente Boleada Nº 70/10 e 80/12	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	-
Overloque	504	4,0 a 5,0	Ponta Redonda Levemente Boleada Nº 70/10 e 80/12	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	Ponta Redonda Levemente Boleada Nº 70/10 e 80/12	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES
Caseadeira	304	123 a 152	Ponta Redonda Levemente Boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	-

Obs:
. Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada para evitar puxar fios;
. Tecido apresenta facilidade para desfiar, use chuleado nas bordas para costuras internas ou embutidas e margem de costura superior a 1cm;
. Utilize o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão.
Utilize proteção no ferro e passe pelo avesso para evitar marcas e brilho no tecido