812009
Jacquard Bianchi

Petrópolis 18/12/2025

Artigo: 812009	**Composição:** Seda 37% Poliéster 35% Algodão 28%
Gramatura: 126 g/m linear ou 76 g/m² tolerância variação +- 5% ABNT NBR 10591	**Largura:** 1,10 m tolerância variação +- 2% ABNT NBR 10589
NCM Liso: 5407.92.00	**NCM Estamp:** 5407.94.00

- O tecido deve ser armazenado em local seco, abrigado e sem incidência de luz solar, lâmpadas incandescentes ou led de fator quente, pois podem causar desbotamento e alterar a cor.
- Os rolos devem ser empilhados em paralelo (deitados). Não armazene os rolos em pé. Empilhamento em fogueira é possível desde que não ultrapasse 80cm de altura.
- Não misture lotes de tecidos, guarde as etiquetas dos rolos e notas fiscais

- Revise o tecido antes do corte, pilote e teste a peça. Cheque encolhimentos para compensar ajustes nos moldes. Não aceitamos devoluções após o tecido cortado e confeccionado.
- Realize teste de solidez ao misturar cores. Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com cores escuras em uma mesma peça.
- As partes de uma peça devem ser cortadas em um mesmo rolo e conjuntos devem ser cortados de um mesmo lote para não ressaltar possíveis variações nas tonalidades das cores sólidas e/ou estampadas.

Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem a úmido
Cores claras	4 - 5	4 - 5	4
Cores escuras	4	4	3 - 4

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-C06/2006

Corte:

Tempo de descanso	Tipo de Faca	Sentido de corte
-	Aço rápido	Obrigatório
Alteração dimensional após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido **urdume**	Encolhimento após lavagem a úmido **trama**
-	- 2 %	- 20%

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:
. Utilize papel na parte superior e inferior do enfesto
. Realize enfesto par (direito com direito e avesso com avesso) e realize o descanso durante o enfesto
. Artigo em textura que pode dificultar o alinhamento do enfesto. Recomenda-se utilizar garras para prender o enfesto e evitar mais de 20 camadas de tecido
. Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado.

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp. 4,0 a 5,0 fech.	Ponta Redonda Levemente Boleada - (RG) Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	-
Overloque	504	4,0 a 5,0	Ponta Redonda Levemente Boleada - (RG) Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	Ponta Redonda Levemente Boleada - (RG) Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES

Obs:
. Utilize o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento
. Devido a textura, artigo apresenta ondulações em costuras realizadas no sentido da trama. Estas ondulações podem ser suavizadas por meio de passadoria com vaporização
. O uso de travadores de costuras no sentido da trama como nos ombros ou recortes, pode ser necessário para evitar o efeito “embabadado”. Recomenda-se também ajustar o diferencial das máquinas overloque e interloque para minimizar esse problema.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.
Não deixe de molho
Não esfregue
Lave uma peça por vez
Não misture cores claras com escuras
Não use alvejante
Não use amaciante
Não torcer
Secar a sombra verticalmente
Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.